FICHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCT TECHNICAL CHARACTERISTICS

BESTILE
Time to Create

Modelo / Model:	SPICA
Color / Color:	COLORS LIGHT
Formato / Size:	40X60 cm
Tipo producto / Product	Baldosas prensadas en seco / Dry pressed ceramic tile Eb ≤ 0,5%
Grupo / Group:	Bla
Uso / Use:	Para suelos y paredes interiores y exteriores Interior and exterior floors and walls

TEST / TRIAL	Norma / Normative	Requerimientos Mínimos / Minimum Requeriments	BESTILE
Dimensiones / Dimensions	**UNE-EN ISO10545-2**	**LONGITUD / LENGTH ±0.6%** (max.±2.0mm)	600
		ANCHURA / WIDTH ±0.6% (max.±2.0mm)	400
		ESPESOR / THICKNESS ±5% (max.±0.5mm)	12
Absorción de agua / Water absorption	**UNE-EN ISO10545-3**	**Eb ≤ 0.5%** (máx.indiv.0,6%)	0,27
Fuerza de rotura / Breaking strength in N	**UNE-EN ISO10545-4**	**1300** (Espesor / Thickness ≥ 7.5mm) **700** (Espesor / Thickness < 7.5mm)	2250
Resistencia a la Flexión / Modulus of rupture N/mm²	**UNE-EN ISO10545-4**	**35** (para fuerzas de rotura / for breaking forces>3000N -NO APLICA /NOT APPLICABLE)	46
Resistencia a la abrasión PEI clase / Resistance to surface abrasion PEI Class	**UNE-EN ISO10545-7**	**CUMPLE / DECLARED VALUE**	CLASE / CLASS:PEI III
Resistencia a la helada / Frost resistance	**UNE-EN ISO10545-12**	**REQUERIDO / REQUIRED**	CUMPLE / PASS
Choque térmico / Thermal shock	**UNE-EN ISO10545-9**	**REQUERIDO / REQUIRED**	CUMPLE / PASS
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	**UNE-EN ISO16165:2022** (péndulo/pendulum)	**CUMPLE / DECLARED VALUE**	CLASE/CLASS 1
			RD: 24
Resistencia química / Chemical resistance:	**UNE-EN ISO10545-13**		
a) Ácidos fuertes / Acids hard — **H**		**CUMPLE / DECLARED VALUE**	HA
Ácidos débiles / Acid Light — **L**		**CUMPLE / DECLARED VALUE**	LA
b) Alcalinos fuertes / Alkalis — **H**		**CUMPLE / DECLARED VALUE**	HA
Alcalinos débiles / Alkalis Light — **L**		**CUMPLE / DECLARED VALUE**	LA
c) Productos de limpieza doméstica y sales para piscina / Household products and salts for swimming pools.		**MÍNIMO / MINIMUM B**	A
Resistencia a las manchas /	**UNE-EN ISO10545-14**	**MÍNIMO / MINIMUM 3**	5

JUAN MANUEL GIMENO

RESPONSABLE LABORATORIO PRODUCTO ACABADO
RESPONSIBLE FINISHED PRODUCT LABORATORY

Fecha test
Date of test
14/07/2025

