## FICHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PRODUCT TECHNICAL CHARACTERISTICS

BESTILE
Time to Create

| | |
|---|---|
| **Modelo / Model:** | BUNBURY |
| **Color / Color:** | BLANCO |
| **Formato / Size:** | 5X50 cm |
| **Tipo producto / Product** | Baldosas prensadas en seco / Dry pressed ceramic tile Eb ≤ 0,5% |
| **Grupo / Group:** | Bla |
| **Uso / Use:** | Para paredes interiores y exteriores<br>Interior and exterior walls |

| TEST / TRIAL | | Norma / Normative | Requerimientos Mínimos / Minimum Requeriments | BESTILE |
|---|---|---|---|---|
| **Dimensiones / Dimensions** | | **UNE-EN ISO10545-2** | **LONGITUD / LENGTH ±0.6%** **(max.±2.0mm)** | 500 |
| | | | **ANCHURA / WIDTH ±0.6%** **(max.±2.0mm)** | 50 |
| | | | **ESPESOR / THICKNESS ±5%** **(max.±0.5mm)** | 9 |
| **Absorción de agua / Water absorption** | | **UNE-EN ISO10545-3** | **Eb ≤ 0.5%** **(máx.indiv.0,6%)** | 0,50 |
| **Fuerza de rotura / Breaking strength in N** | | **UNE-EN ISO10545-4** | **1300** (Espesor / Thickness ≥ 7.5mm)<br>**700** (Espesor / Thickness < 7.5mm) | 1844 |
| **Resistencia a la Flexión / Modulus of rupture N/mm²** | | **UNE-EN ISO10545-4** | **35** (para fuerzas de rotura / for breaking forces>3000N -NO APLICA /NOT APPLICABLE) | 46 |
| **Resistencia a la helada / Frost resistance** | | **UNE-EN ISO10545-12** | **REQUERIDO / REQUIRED** | CUMPLE / PASS |
| **Choque térmico / Thermal shock** | | **UNE-EN ISO10545-9** | **REQUERIDO / REQUIRED** | CUMPLE / PASS |
| **Resistencia química / Chemical resistance:** | | | | |
| **a) Ácidos fuertes / Acids hard** | **H** | **UNE-EN ISO10545-13** | **CUMPLE / DECLARED VALUE** | HA |
| **Ácidos débiles / Acid Light** | **L** | | **CUMPLE / DECLARED VALUE** | LA |
| **b) Alcalinos fuertes / Alkalis** | **H** | | **CUMPLE / DECLARED VALUE** | HA |
| **Alcalinos débiles / Alkalis Light** | **L** | | **CUMPLE / DECLARED VALUE** | LA |
| **c) Productos de limpieza doméstica y sales para piscina / Household products and salts for swimming pools.** | | | **MÍNIMO / MINIMUM B** | A |
| **Resistencia a las manchas /** | | **UNE-EN ISO10545-14** | **MÍNIMO / MINIMUM 3** | 5 |