FICHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCT TECHNICAL CHARACTERISTICS

BESTILE
Time to Create

Modelo / Model:	BUNBURY
Color / Color:	BLANCO
Formato / Size:	5X25 cm
Tipo producto / Product	Baldosas prensadas en seco / Dry pressed ceramic tile Eb ≤ 0,5%
Grupo / Group:	Bla
Uso / Use:	Para paredes interiores y exteriores Interior and exterior walls

TEST / TRIAL		Norma / Normative	Requerimientos Mínimos / Minimum Requeriments	BESTILE
Dimensiones / Dimensions		**UNE-EN ISO10545-2**	**LONGITUD / LENGTH ±0.6%** **(max.±2.0mm)**	250
			ANCHURA / WIDTH ±0.6% **(max.±2.0mm)**	50
			ESPESOR / THICKNESS ±5% **(max.±0.5mm)**	9
Absorción de agua / Water absorption		**UNE-EN ISO10545-3**	**Eb ≤ 0.5%** **(máx.indiv.0,6%)**	0,50
Fuerza de rotura / Breaking strength in N		**UNE-EN ISO10545-4**	**1300** (Espesor / Thickness ≥ 7.5mm) **700** (Espesor / Thickness < 7.5mm)	1562
Resistencia a la Flexión / Modulus of rupture N/mm²		**UNE-EN ISO10545-4**	**35** (para fuerzas de rotura / for breaking forces>3000N -NO APLICA /NOT APPLICABLE)	52
Resistencia a la helada / Frost resistance		**UNE-EN ISO10545-12**	**REQUERIDO / REQUIRED**	CUMPLE / PASS
Choque térmico / Thermal shock		**UNE-EN ISO10545-9**	**REQUERIDO / REQUIRED**	CUMPLE / PASS
Resistencia química / Chemical resistance:		**UNE-EN ISO10545-13**		
a) Ácidos fuertes / Acids hard	**H**		**CUMPLE / DECLARED VALUE**	HA
Ácidos débiles / Acid Light	**L**		**CUMPLE / DECLARED VALUE**	LA
b) Alcalinos fuertes / Alkalis	**H**		**CUMPLE / DECLARED VALUE**	HA
Alcalinos débiles / Alkalis Light	**L**		**CUMPLE / DECLARED VALUE**	LA
c) Productos de limpieza doméstica y sales para piscina / Household products and salts for swimming pools.			**MÍNIMO / MINIMUM B**	A
Resistencia a las manchas /		**UNE-EN ISO10545-14**	**MÍNIMO / MINIMUM 3**	5